

KEOL

COLLE EPOXY

K-POXY 831

2C



KEOL K-POXY 831 est un produit époxy bi-composants qui durcit à température ambiante. Facile à utiliser, il durcit rapidement, offre une forte adhérence et peut être durci par chauffage. Il est spécialement conçu pour l'enrobage de composants électroniques, le collage de métaux, ainsi que de produits électroniques. Il permet également d'obtenir un enrobage isolant et étanche à l'humidité.

- EXCELLENTE ADHESION
- RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT ÉLEVÉE
- RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURE
- US FDA 21 CFR – FOOD GRADE

BASE CHIMIQUE	Epoxy
TEMPS DE TRAVAIL	30 min
COULEUR	Transparent
DURETÉ	65 D
VISCOSITÉ	10 000 mPa.s

PROPRIÉTÉS	RÉSINE (A)	DURCISSEUR (B)
Mix ratio (en poids)	100	100
Couleur	Transparent	Transparent
Viscosité (25°C)	7 000 – 8 000 mPa.s	7 000 – 8 000 mPa.s
Densité spécifique	1,15	1,05
Temps de travail	30 minutes	
Conditions de durcissement	25°C x 2-3heures or 55°C x 5min (2g)	
Dureté Shore D	65D	
Elongation (%)	25	
Résistance à la traction (MPa)	13	
Rigidité diélectrique (kv/mm)	22	
Résistance à la flexion (kg/mm ²)	25	
Résistivité volumique (ohm.cm)	1×10^{15}	
Résistivité surfacique (ohm)	5×10^{15}	
Conductivité thermique (W/m.K)	0,56	
Pertes diélectrique (1KHz)	0,42	
Température de déformation (°C)	140	
Absorption d'eau (%)	<0,15	
Contrainte de cisaillement – Acier Inox (MPa)	9	

LE K DES COLLES !

COLLE EPOXY

PRÉPARATION DE SURFACE

Pour obtenir des performances maximales de l'adhésif **K-POXY 831**, il est essentiel que tous les substrats soient propres, secs et exempts de contaminations de surface telles que l'huile ou la graisse.

MÉLANGE DU PRODUIT ET RÉSISTANCE

Mélanger l'adhésif époxy **K-POXY 831**, de la partie A à la partie B en quantités égales. Mélangez soigneusement les deux parties pour des performances optimales. L'époxy peut être distribué, dosé, mélangé et appliqué directement sur la surface de collage.

APPLICATION DU PRODUIT

Après le mélange, l'adhésif **K-POXY 831** doit être appliqué directement sur les surfaces à coller. Si un insert doit être collé dans une douille ou une courbe, les surfaces à fixer une légère rotation des unités éliminera tout emprisonnement d'air et mouillera complètement les deux surfaces. Les collages bord à bord doivent être soutenus.

NOTE

L'information, et particulièrement les recommandations concernant l'application et les produits KEOL, vous sont données de bonne foi et sont basées sur les connaissances et expériences actuelles des produits ayant été adéquatement entreposés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

KEOL ne peut pas assumer la responsabilité pour les résultats obtenus par d'autres puisque nous n'avons aucun contrôle sur leur méthode.

C'est à l'utilisateur de déterminer la convenance des produits à l'application spécifique pour toutes méthodes de production mentionnée dans ce document. Aussi, c'est à l'utilisateur d'adopter les précautions nécessaires comme conseillées pour la protection de l'établissement et des personnes contre tout genre de risques qui pourraient survenir durant la manipulation et l'utilisation des produits.

KEOL ne peut assumer toutes les garanties mentionnées ou impliquées, incluant les garanties de valeur marchande ou de conformité pour une raison spécifique, venant de ventes ou utilisation de produits KEOL. KEOL ne peut assumer la responsabilité pour les conséquences ou dommages fortuits de tout genre, incluant les profits perdus.

Les utilisateurs devraient toujours se référer à la plus récente édition du feuillet de données techniques pour le produit concerné. Des copies de ce document seront fournies sur demande.